












Odlehčené varianty desek – záruka na krupobití pro materiál 2/10 Frost 5 let, pro ostatní odlehčené materiály 3 roky

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²	Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH					
10		2/10 Lightsun	čirá	218	–	1,3	80	1500	šíře 2,1 × délka 2, 3, 4, 5, 6, 7 m
		2/10 Frost	struktura čirá	253	–	1,5	81	1500	šíře 2,1 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m
			struktura bronz	268			34		
16		3X/16 Lightsun	čirá	323	–	2,3	60	3000	šíře 2,1 × délka 2, 3, 6, 7 m
		6/16 ECO Makrolon	IQ relax	459	1,8 / 2,0	2,5	40	2400	šíře 2,1 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m

Standardní třída desek – 10letá záruka na krupobití dle záručních podmínek výrobce (nevztahuje se na 2/4)

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²	Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH					
4		2/4 Makrolon Sunlite	čirá	134	–	0,8	79	700	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m
			opál	140			77		šíře 2,1 × délka 6 m
			difuzní opál	147			28		šíře 2,1 × délka 6 m
6		2/6 Makrolon Sunlite	čirá	217	–	1,3	79	Makrolon 900	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m
			opál, bronz	229			77, 48	Sunlite 1050	šíře 2,1 × délka 2, 3, 6, 7 m
8		2/8 Makrolon Sunlite	čirá	256	3,3 / 3,6	1,5	81	Makrolon 1200	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m
			opál	264			78	Sunlite 1400	šíře 2,1 × délka 2, 3, 6, 7 m
			bronz	264			48		šíře 1,05 a 2,1 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m
10		2/10 Makrolon Sunlite	čirá	285	3,0 / 3,3	1,7	80	Makrolon 1500	š. 1,05 a 2,1 × d. 2, 3, 4, 5, 6, 7 m š. 1,25 × d. 2, 3, 4, 5, 6, 7 m
			opál	299			70	šíře 2,1 × délka 2, 3, 6, 7 m	
			bronz	299			41	Sunlite 1750	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2, 3, 4, 5, 6, 7 m šíře 1,25 × délka 2, 3, 4, 5, 6, 7 m
			modrá, zelená N	314			42, 54	šíře 2,1 × délka 6 a 7 m	
		4/10 Makrolon	čirá	294	2,5 / 2,9	1,75	68	1500	š. 1,49 × d. 2; 3; 4; 4,3; 4,6; 5; 6; 6,5; 7 a 13 m š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,3; 4,5; 5; 6; 7 m
			opál	307			61		š. 1,49 × d. 2; 3; 6; 7; 12,6 a 13 m š. 2,1 × d. 2; 3; 4,3; 4,5; 5; 6; 7 m
			IQ relax	322			52		š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,3; 4,6; 6; 7 m
	7/10 Sunlite	čirá	319	2,3	1,9	64	1500	šíře 1,49 × délka 4; 4,3; 6; 7 a 13 m šíře 2,1 × délka 7 a 13 m	
		opál	333			38		šíře 2,1 × délka 4,5; 6; 7 a 13 m	
16		7/16 Sunlite	čirá	437	1,75	2,55	64	2400	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 5; 6; 7 m šíře 2,1 × délka 13 m
			opál	459			38		šíře 2,1 × délka 2, 3, 4, 5, 6, 7 m šíře 1,49 × délka 6, 7 a 13 m
			bronz	459			29		š. 1,05 a 2,1 × d. 2, 3, 4, 5, 6, 7 m

(N) - nestandardní materiál; Prostup tepla: (-) výrobce neuvádí; vertikální aplikace / horizontální aplikace; ** Do vyprodání zásob; Ceny jsou uvedeny v Kč/m² bez DPH

Barevné odstíny (světelná propustnost) se mohou lišit dle aktuální nabídky. Kód barvy a SP jsou uvedeny v technických listech jednotlivých desek.

Barvy: opál = mléčná; bronz = hnědá = kouřová; IQ relax = mléčná s perletovým nádechem = teplotreflexní; difuzní opál = neprůsvitná bílá y










Úprava IQ relax = teplotreflexní clona - odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce až o 46 %

Na poptání:

barvy: modrá a zelená

Úprava 2UV = oboustranné UV

NO DROP = zabráňuje zkondenzované vlhkosti tvořit kapky

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²	Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH					
20		7/20 Sunlite	čirá	519	1,55	2,9	62	3500	šíře 2,1 × délka 3, 6, 7 m
			opál	540	1,55	2,9	38	3500	šíře 2,1 × délka 3, 6, 7 m
25		7/25 Sunlite	čirá	595	1,39	3,4	60	4400	šíře 2,1 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m šíře 1,25 × délka 2, 3, 4, 6, 7 m
			opál	790			38		
		5M/25** Makrolon	čirá	595	1,4	3,4	49	0	šíře 1,2 × délka 6, a 7 m; šíře 2,1 × délka 4, 6 a 7 m
			opál	624			40		
			IQ relax	660			32		
		7M/25 Makrolon	IQ relax	na poptání	1,28 / 1,33	3,3	26	0	na poptání
32		5M/32** Makrolon	čirá	669	1,2 / 1,3	3,7	48	0	šíře 2,1 × délka 6 a 7 m
			opál	703			38		
			IQ relax	737			30		
		7M/32 Makrolon	čirá	na poptání	1,09 / 1,13	3,6	39	0	na poptání
			opál				30		
			IQ relax				25		
40		5M/40** Makrolon	čirá	797	1,1	4,2	47	0	šíře 1,23 × délka 6 a 7 m
			opál N	842			35		
			IQ relax N	877			27		
		7M/40	čirá	na poptání	0,95 / 0,98	4,1	38	0	na poptání
			opál				29		
			IQ relax				24		
50		7M/50	čirá	na poptání	0,84 / 0,86	4,5	38	0	na poptání
			opál				29		
			IQ relax				22		

(N) - nestandardní materiál; Prostup tepla: (-) výrobce neuvádí; vertikální aplikace / horizontální aplikace; ** Do vyprodání zásob; Ceny jsou uvedeny v Kč/m² bez DPH

Barevné odstíny (světelná propustnost) se mohou lišit dle aktuální nabídky. Kód barvy a SP jsou uvedeny v technických listech jednotlivých desek.

Barvy: opál = mléčná; bronz = hnědá = kouřová; IQ relax = mléčná s perletovým nádechem = teplotreflexní; difuzní opál = neprůsvitná bílá

Úprava IQ relax = teplotreflexní clona - odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce až o 46 %

Na poptání:


barvy: modrá a zelená

Úprava 2UV = oboustranná UV

NO DROP = zabráňuje zkondenzované vlhkosti tvořit kapky

NOVINKA

Designově výjimečná komůrková deska Makrolon 2/16-30 s vysokou

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²	Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH					
16		2/16	čirá	927	2,8 / 3,0	3,6	77	2400	šíře 1,2 × délka 6 m

Cena je uvedena v Kč/m² bez DPH

- brilantní povrch
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům – 20 let záruka
- vynikající únosnost
- oboustranná UV ochrana

